

KSE SUPERGREEN $\varnothing$ 4.0x350mm

Ref. 60384

CLASIFICACIÓN

AWS

EN ISO

A5.1: E6013

2560: E 42 A RC 11

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

C	Si	Mn	P	S
0.20 Max.	1.00 Max.	2.0 Max.	0.030 Max.	0.030 Max.


PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite Elástico (N/mm ²)	Alargamiento 5d (%)	Carga Rotura (N/mm ²)
>450	>24	>500

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Diam. y longitud	Intensidad de corriente (A)	Tipo de corriente	Secado
4.0x350mm	120-180	DC +/- , AC	90°C / 30 min.

POSICIONES DE SOLDADURA



CERTIFICADOS

