

KSE 6913 $\varnothing$ 3.2x450mm

Ref. 60044

CLASIFICACIÓN

AWS	EN ISO
A5.1: E7024	2560-A: E 42 0 RR 53

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

C	Si	Mn	P	S	Mo
0.09	0.4	0.9	0.025	0.025	0.02


PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite Elástico (N/mm ²)	Alargamiento 5d (%)	Carga Rotura (N/mm ²)	Resiliencia Charpy V 0 °C (J)
>400	24	510-600	>64

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Diam. y longitud	Intensidad de corriente (A)	Voltaje de Arco (V)	Tipo de corriente	Tipo de corriente
3.2x450mm	150-170	25	DC -	AC

POSICIONES DE SOLDADURA



CERTIFICADOS