

KSMp 308LSi \varnothing 0.8mm

Ref. 61218

CLASIFICACIÓN

AWS

EN ISO

A5.9: ER 308LSi

14343-A: G 19 9 L Si

DESCRIPCIÓN

Hilo sólido para la soldadura de aceros inoxidable austeníticos tipo 304, 304L, 308, 308L, 321 y 347. Con bajo contenido en carbono. Excelente resistencia a la corrosión. Para construcción de chapas para almacenar productos alimenticios. Recomendado con riesgo de corrosión intergranular. Ambientes marinos. Excelente comportamiento en soldabilidad.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

C	Si	Mn	P	S	Mo	Cr	Ni	Cu
0.030 Max.	0.65-1.00	1.00-2.50	0.030 Max.	0.030 Max.	0.75 Max.	19.5-22.0	9.0-11.0	0.75 Max.

PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite Elástico (N/mm²)

Alargamiento 5d (%)

Carga Rotura (N/mm²)

400 Min.

35 Min.

600 Min.

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Diámetro	Intensidad de corriente (A)	Voltaje de Arco (V)	Gas protector	Tipo de corriente
0.8	90 - 150	16-22	Ar+CO ₂ (M12) ; Ar+O ₂ (M13)	DC +

POSICIONES DE SOLDADURA



CERTIFICADOS

