KST 4043 ø 1.6x1000mm

Ref. 66365

CLASIFICACIÓN

AWS	EN ISO	DIN
A5.10: ER 4043	18273: S Al 4043	1732: SG AlSi 5

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

Si	Mn	Cu	Fe	Mg	Zn
4.5-6.0	0.05 Max.	0.30 Max.	0.80 Max.	0.05 Max.	0.1

PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite Elástico (N/mm2)	Alargamiento 5d (%)	Carga Rotura (N/mm2)
40	8	120

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Diámetro
1.6

POSICIONES DE SOLDADURA



CERTIFICADOS

0035 21

CE

0035-CPR-C958

Ésta ficha técnica se considera únicamente como una guia de consulta. Kangaroo Welding SL se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento.