

KST 4043 $\varnothing$ 4.0x1000mm

Ref. 66369

CLASIFICACIÓN

AWS	EN ISO	DIN
A5.10: ER 4043	18273: S Al 4043	1732: SG Al Si 5

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

Si	Mn	Cu	Fe	Mg	Zn
4.5-6.0	0.05 Max.	0.30 Max.	0.80 Max.	0.05 Max.	0.1

PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite Elástico (N/mm ²)	Alargamiento 5d (%)	Carga Rotura (N/mm ²)
40	8	120

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Diámetro

4.0

POSICIONES DE SOLDADURA



CERTIFICADOS

