

KST 308LSi \varnothing 1.2mm

Ref. V308S-1.2

CLASIFICACIÓN

AWS

A5.9: ER 308LSi

EN ISO

14343-A: W 19 9 L Si

DESCRIPCIÓN

Varilla TIG para soldadura de aceros inoxidable austeníticos tipo 304 y 304 L. Bajo contenido en carbono. Excelente resistencia a la corrosión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
<0,03	0,65 - 1,2	1,0 - 2,5	<0,03	<0,02	19,0 - 21,0	9,0 - 11,0	<0,5	<0,5

PROPIEDADES MECÁNICAS

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Tipo de corriente

DC -

POSICIONES DE SOLDADURA



CERTIFICADOS

