

KST 316LSi \varnothing 2.4mm

Ref. V316S-2.4

CLASIFICACIÓN

AWS	EN ISO
A5.9: ER 316LSi	14343-A: W 19 12 3 L Si

DESCRIPCIÓN

Varilla TIG para soldadura de aceros inoxidable austeníticos tipo 316 y 316 L. Bajo contenido en carbono. Excelente resistencia a la corrosión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
<0,03	0,65 - 1,2	1,0 - 2,5	<0,03	<0,02	18 - 20	11 - 14	2,5 - 3,0	<0,5

PROPIEDADES MECÁNICAS

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Tipo de corriente

DC -

POSICIONES DE SOLDADURA



CERTIFICADOS

